

Minimierung der Estrichdicke / Reduzierung des Flächengewichtes mit SCHOMBURG-Spezialestrichen

Estrichdicke (Estrich auf Dämmung) bei 2 KN/m² Flächenlast

Estrich	Bindemittel	Minstdicke in mm	Gewicht in kg/m ²	Belegreife* mit Fliesen (in Tagen)
Zementestrich** (CT-C25-F4)	Zement	45	90	28
ASO-EZ2-Plus	Zement	35	70	4
ASO-EZ4-Plus	Zement	40	80	4
ASO-EZ6-Plus	Zement	35	70	1
ASO-EZ-LIGHT-Plus	Zement	45	63	28
ASODUR-LE	Epoxidharz	25	29	1
ASODUR-SFE	Epoxidharz	20	42	1

Estrichdicke (Estrich auf Dämmung) bei 3 KN/m² Flächenlast

Estrich	Bindemittel	Minstdicke in mm	Gewicht in kg/m ²	Belegreife* mit Fliesen (in Tagen)
Zementestrich** (CT-C25-F4)	Zement	65	130	28
ASO-EZ2-Plus	Zement	50	100	4
ASO-EZ4-Plus	Zement	55	110	4
ASO-EZ6-Plus	Zement	50	100	1
ASO-EZ-LIGHT-Plus	Zement	65	91	28
ASODUR-LE	Epoxidharz	35	40	1
ASODUR-SFE	Epoxidharz	30	63	1

Estrichdicke (Estrich auf Dämmung) bei 4 KN/m² Flächenlast

Estrich	Bindemittel	Minstdicke in mm	Gewicht in kg/m ²	Belegreife* mit Fliesen (in Tagen)
Zementestrich** (CT-C25-F4)	Zement	70	140	28
ASO-EZ2-Plus	Zement	50	100	4
ASO-EZ4-Plus	Zement	55	110	4
ASO-EZ6-Plus	Zement	50	100	1
ASO-EZ-LIGHT-Plus	Zement	70	98	28
ASODUR-LE	Epoxidharz	38	44	1
ASODUR-SFE	Epoxidharz	32	67	1

Estrichdicke (Estrich auf Dämmung) bei 5 KN/m² Flächenlast

Estrich	Bindemittel	Minstdicke in mm	Gewicht in kg/m ²	Belegreife* mit Fliesen (in Tagen)
Zementestrich** (CT-C25-F4)	Zement	75	150	28
ASO-EZ2-Plus	Zement	55	110	4
ASO-EZ4-Plus	Zement	60	120	4
ASO-EZ6-Plus	Zement	55	110	1
ASO-EZ-LIGHT-Plus	Zement	75	105	28
ASODUR-LE	Epoxidharz	40	46	1
ASODUR-SFE	Epoxidharz	35	73	1

* frühest mögliche Belegreife - Messung des Feuchtegehaltes (max. 2,0 CM% bei Zementestrichen)

** Zementestrich nach DIN 18560