



## Dodatočné informácie k poterom

---

Kedy možno pokladať rôzne typy dlážkovín na špeciálne poteru SCHOMBURG?

Pre posúdenie pokládkovej zrelosti poteru je potrebné preveriť jeho vlhkosť prístrojom CM. Mali by sa dodržať nasledovné limitné hodnoty:

Povrchová úprava dlážky:	Maximálna vlhkosť poteru, stanovená prístrojom CM:	
	konštrukcia s podlahovým kúrením	konštrukcia bez podlahového kúrenia
<b>Paronepriepustná dlážkovina</b>	1,8%	2,0%
<b>Textilná dlážkovina:</b>		
paronepriepustná	1,8%	2,5%
paropriepustná	2,0%	3,0%
<b>Parkety</b>	1,8%	2,0%
<b>Laminátová dlážka</b>	1,8%	2,0%
<b>Keramická dlažba resp. prírodný kameň, betón</b>	2,0%	2,0%